



# EPOAIS JUN, MASILLA DE DOS COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA



## Description

Masilla de dos componentes a base de resinas epoxi, combinadas con áridos antiácidos para el relleno de juntas en pavimentos resistentes a los ácidos diluidos y alcoholes. Apta su utilización en las industrias química y alimentaria. Se fabrica en dos versiones de secado, el normal (6 horas) y el rápido (1 hora y ½)

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Como sellador de juntas en pavimentos de plaquetas antiácidas. En cualquier local perteneciente a la industria química o alimenticia, donde se requieran elevadas condiciones de higiene y salubridad, como: mataderos, centrales lecheras, etc.

## Preparación de la superficie

La junta debe estar perfectamente limpia, seca y desengrasada. En caso contrario se procederá a la limpieza de la misma con los medios necesarios.

## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar separadamente ambos componentes.

-Se mezcla la cantidad necesaria de los dos componentes en proporción en peso 50A/50B.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Se procede a la aplicación de EPOAIS JUN mediante cartuchos o paletín adecuado. En caso de utilizar cartuchos se corta la punta a la medida de la junta.

Los posibles sobrantes se limpian con disolvente Epoxi mientras no hayan secado, o con medios mecánicos si ya ha secado.

En verticales, dependiendo del espesor de las juntas, puede producirse descuelgue. Este condicionante puede superarse añadiendo EPOAIS TIXO.

-Generalmente, alta resistencia química a los ácidos y alcoholes, dependiendo de su naturaleza y concentración, por lo que se aconseja consultar con nuestro departamento técnico en cada caso y hacer un ensayo previo en la obra.

-Impermeable.

-Gran adherencia sobre mortero de cemento.

-Resistencia al lavado y a los ciclos hielo deshielo.

-No merma gracias a su compacta formulación.

## Limpieza de las herramientas

Los útiles y herramientas usados para la manipulación del EPOAIS JUN, requieren para su limpieza el uso de nuestro DISOLVENTE EPOXI, antes de iniciarse la reticulación, después de la cual serán necesarios medios mecánicos para su limpieza.

## Ficha técnica

Densidad Componente A: 1,75 Kg./L ± 0,05

Componente B: 1,92 Kg./L ± 0,05

Proporción de la mezcla 50A:50B

Color/es Beige y otros bajo pedido

Adherencia > 1,5 N/mm<sup>2</sup> sobre hormigones

Aspecto Satinado

Resistencia a compresión > 50 N/mm<sup>2</sup>

Resistencia a flexión > 35 N/mm<sup>2</sup>

Temperatura de trabajo de 8 a 25°C

## Rendimiento

Según uso.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



## Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados, manteniéndolo a temperaturas comprendidas entre 10 y 30 grados, en lugares secos y aireados, conserva sus características intactas durante 1 año.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

📞 Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉️ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

