



LASTOIS MN, MASILLA BITUMINOSA DE APLICACIÓN EN FRÍO

Descripción

LASTOIS M-N es un producto formulado como una masilla asfáltica, fabricada a base de brea y fibras minerales, de aplicación en frío.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En el sellado y estanqueidad de juntas de dilatación, horizontales y verticales, en cubiertas y azoteas. En el sellado de fibrocemento. En general, en todo tipo de juntas donde se prevean movimientos de dilatación pequeños ó casi nulos, como en cimientos, albañilería, revocos, prefabricados, etc.

Preparación de la superficie

La superficie de la junta debe estar perfectamente seca, limpia, sana y libre de grasas, aceites, polvo y partículas sueltas que puedan afectar a la adherencia de la masilla.

¿Cómo se aplica

El LASTOIS M-N, se aplica directamente por extrusión, mediante el empleo de pistola extrusora. Cuando la superficie de la junta es muy porosa ó está pulverulenta, se aplica una mano de imprimación con LASTOIS IN, dejándolo secar, antes de introducir la masilla. La superficie de la junta se regularizará luego, mediante llana normal, espátula ó herramienta similar. La profundidad de las juntas a tratar, no debe superar el doble de su ancho. Relación ancho/profundidad de junta recomendable: A/P = 1/(1,5-2)

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Ficha técnica

Densidad 1,30 Kg/l +/- 0,50.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:



Contenido en iones cloruro Buena adherencia a materiales de construcción.

Contenido en iones cloruro Resistente al envejecimiento y al deslizamiento.

Contenido en iones cloruro Resistente a álcalis, ácidos diluidos y a la mayoría de las sales inorgánicas.

Contenido en iones cloruro Fácil aplicación, monocomponente.

Contenido en iones cloruro Aplicación en frío.

Contenido en iones cloruro Confiere a la junta gran elasticidad.

Contenido en iones cloruro Es compatible con asfaltos.

Contenido en iones cloruro Resiste a la presión de agua.

Sólidos en volumen +80%.

Temperatura de trabajo entre +5°C y 50°C.

Contenido en iones cloruro Contiene disolventes volátiles.

Aspecto masilla de color negro.

Rendimiento

12 m en junta de 5x5 mm.

Almacenamiento

1 año, en sus cartuchos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie, en lugares secos y aireados.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

