POLIURETANO 80/20, PINTURA A BASE DE POLIURETANO PARA INTERIORES Y EXTERIORES



Descrição

Es una pintura a base de poliacrilatos e isocianatos alifáticos. Con esta combinación se obtienen acabados que se distinguen por su excelente conservación de brillo, estabilidad a la luz y caleo. Se trata de un sistema de dos componentes.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Paramentos verticales de superficie cementosa. Estructuras metálicas en general. Pavimentos en interiores o exteriores.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada y libre de sustancias y partículas extrañas, presentándose perfectamente seca.Aconsejable lijado ligero.

¿Cómo se aplica

Preparar la superficie con un buen sistema antioxidante, como por ejemplo: EPOFOS, EPOCOR, etc. En caso de aplicar sobre superficie cementosa, aplicar la imprimación IMPRIDUR. Puede ser aplicado también como capa de terminación en sistemas epoxi multicapa.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Homogeneizar separadamente ambos componentes.
-Mezclar los dos componentes en la proporción 80 partes del componente A y 20 partes del componente B en peso.
Aplicar una o dos manos.
Únicamente mezclar la cantidad a utilizar en el período de 2 a 3 horas, una vez transcurrido dicho tiempo la mezcla no es válida.
Aplicar con brocha, pistola o Airless.
-En exteriores no aplicar en previsión de lluvia o con vientos fuertes, ni con heladas, ni con circunstancias meteorológicas adversas.
-Los soportes de mortero u hormigón deben tener un curado de al menos 28 días, no deben tener humedades de capilaridad.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro DISOLVENTE P.U.

Ficha técnica

Densidad1,32 +- 0,05 a 20ºC.

Seco para repintar24 Horas /20ºC/65% (con el mismo producto).

Seco al tacto

Tiempo Abierto3 Horas/20ºC/65%

Espesor de pelicula seca60-100 micras.

Aspectobrillante.

Color/esblanco y otros sobre pedido.

Proporción de la mezcla80 partes de A y 20 partes de B en peso

Rendimiento

5 m2 por kg.

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.