



Descripción

Ciment colle qui se mélange avec de l'eau lors de son utilisation pour placer céramiques, carreaux, plaquettes, etc. Pour intérieur et extérieur. Type C1T selon UNE-EN 12004

Application

Utiliser le produit pour la pose de carrelage, de dalles, de grès céramiques, de marbre, de carreaux vitrifiés etc, dans les cuisines, les salles de bains, les toilettes, les laboratoires, les hôpitaux etc. Applicable en intérieurs et extérieurs.

Modes d'application

Mélanger CECOIS dans l'eau dans la proportion recommandée jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.

- Il faut mélanger manuellement ou avec un agitateur à faible vitesse (400-500 tpm).
- La proportion du mélange est 7 lt à 7,5 lts d'eau pour chaque kg de CECOIS.

Etaler le produit sur le support à l'aide d'une truelle crantée dans la quantité à recouvrir dans le temps ouvert de la colle, environ 30 minutes, en fonction de la température (diminution du temps ouvert à température supérieure).

- Poser les pièces en exerçant la pression afin d'aplanir la colle et recouvrir toute la superficie.

Lorsqu'il fait chaud et le support est absorbant, il est recommandé d'humidifier le support légèrement.

- Pour les pièces posées à l'extérieur, il faut prévoir les joints de dilatation.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du matériau

Fiche technique

Densité en poudre $1,275 \pm 0,05$ g/cc

Densité en masse $1,850 \pm 0,05$ g/cc

Densité de durcissement $1,650 \pm 0,05$ g/cc

Absorption d'eau $25 \pm 3\%$

Adhérence $> 0,5$ N/mm²

Couleur/s Gris et Blanc

Performance

3,0 kg par m² pour une épaisseur de 2mm.

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie, dans un endroit sec et frais.

Sécurité



Indications de danger:

H315: H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: H318: Provoque des lésions oculaires graves.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Conseil de prudence:

P261: P261:Éviter de respirer les poussières.

P280: P280:Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: P302+P352:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: P304+P340:EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: P321:Traitement spécifique (consulter un médecin avec la fiche de données de sécurité de ce produit).

P405: P405:Garder sous clef.

P501: P501:Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient ciment Portland, produits chimiques.. Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:

