



## Descripción

Ciment colle en poudre de couleur blanche qui se mélange à l'eau au moment de son utilisation, c'est un excellent adhésif pour la pose de carrelage, céramiques, moulures, etc, sur supports de plâtre, gypse, ou similaires. Utilisation exclusive intérieure.

## Application

Cecois Yeso s'utilise exclusivement en intérieurs comme adhésif pour le placement de céramique, carrelage, etc. Sur support de placo-plâtre plâtre, et similaire. Dans le cas des support en placo-plâtre il est recommandé de remplacer l'eau de mélange par AGLUTAIS 30-50

### Modes d'application

Fournis prêts à mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir une pâte travaillable.

- La quantité d'eau à utiliser est de 8,5 litres par sac de 25 kg de Cecois Yeso.
- Réaliser le mélange manuellement ou avec mélangeuse électrique de faible révolution 300 à 500 rpm.
- Laisser reposer de 3 à 5 minutes avant utilisation.

S'étend au moyen d'une tâloche dentée, avec un temps ouvert de 15 minutes, pouvant se réduire par temps chaud. Prendre soin de ne pas appliquer trop de produit que celui applicable et recouvrable correspondant au temps ouvert du produit.

Si la superficie est importante, réaliser l'application du produit en divisant les zones à appliquer en zones de taille inférieures.

## Nettoyage

Avec de l'eau en abondance, lorsque le matériel n'a pas durci

## Fiche technique

Densité en poudre  $1,25 \pm 0,050$  g/cc.

Densité en masse  $1,700 \pm 0,050$  g/cc.

Densité de durcissement  $1,650 \pm 0,050$  g/cc.

Absorption d'eau  $28 \pm 3\%$

Adhérence  $> 0,5$  N/mm<sup>2</sup>

Couleur/s Blanc grisacé

Type C1 selon UNE EN 12004

## Stockage

2 ans dans son emballage original, bien fermé, sans exposer à températures extrêmes, protégé de l'intempérie et dans un lieu sec et aéré.

## Sécurité



### Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

### Conseil de prudence:



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

