EPOAIS 10, ADHESIF BI-COMPOSANT À BASE DE RESINE EPOXY



Descriçao

Adhesif de haute performance, résine epoxi a double composant. Epoais 10 est idéal pour l´union de béton sec et frais. Admet l´incorporation de ARCUAIS

Application

Epoais 10 s´utilise afin d´unir les matériaux de construction pour le collage entre le béton ancien ou existant et le béton frais.

Modes d'application

Mélanger le contenu de chaque emballage afin d?uniformiser le produit.
Procéder au mélange total de chaque emballage en ajoutant le contenu du composant B au composant A. En cas de ne pas mélanger tout le contenu du produit, il faut alors respecter les proportions indiquées pour le mélange.
Mélanger manuellement ou avec un agitateur à faible vitesse (400-50 0 tpm).
Utiliser une proportion de 53A/47B en poids.
Une fois prêt pour l?emploi. il faut appliquer l?adhésif immédiatement dans un temps ouvert d?environ une heure, en fonction de la température.
Etaler le produit avec un pinceau à poils fins ou une spatule de gomme.
Appliquer immédiatement.
Recouvrir bien le support avec EPOAIS 10. Pour unir le béton durci au béton frais, il faut appliquer le béton frais dans le temps ouvert du produit.
Le produit pourra atteindre la résistance caractéristique mécanique et chimique dès les 7 jours.

Nettoyage

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Utiliser notre DISOLVENT EPOXI avant le durcissement du produit. Une fois le produit endurcie, il est possible de le retirer seulement par voie mécanique.

Fiche technique

Couleur(s)Gris

Temps ouvertaprox. 1 heure a 20ºC

DensitéComp. A: 1,45 Kg./Lt.± 0,05 a 20º C

DensitéComp. B: 1,02 Kg./Lt.± 0,05 a 20º C

ViscositéComp. A: 20.000 + - 4.000 mPas

Temps de séchage12 heures a 20ºC

Proportion de mélange53 A/47 B

AdhérenceAdhérence au béton > 1,5 N/mm2, le béton de rompt

Résistance à la compression> 60 N/mm2

Résistance à la flexion> 30 N/mm2

Température de serviceEntre + 10 y + 30ºC

Performance

2 m2 par kg en union de béton

Stockage

2 ans, dans son emballage d?origine, le produit se conserve à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie, dans un endroit sec et frais.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: