



## Descripción

EPOAIS CARBONO est un adhésif époxy bi-composant spécialement formulé pour placer TEJIAIS CARBONO en systèmes de renforts de structures.

## Application

Epoais carbone est utilisé pour faire adhérer le carbone Tejjais sur les structures en béton armé, maçonnerie, bois, dans lequel le renforcement est nécessaire capacité portante.

### Modes d'application

Préparation de la superficie:

- Nettoyer le support par voie mécanique en sablant ou ponçant, pour éliminer toute trace de poussière, de libres particules, de décoffrants ou d'autres substances qui pourraient nuire à une bonne adhérence.
- L'âge minime des bétons est 28 jours (inférieur à 4% de l'humidité).
- La cohésion du support calibrée par rapport à la résistance à l'arrachement sera supérieure ou équivalente à  $1 \text{ N/mm}^2$ .
- Il faut arrondir les bords des structures à renforcer dans un rayon minime de 10 mm.
- La température de service maximum est  $50^\circ\text{C}$ .
- Afin d'appliquer la colle, la température du support doit être supérieure à  $3^\circ\text{C}$  au point de rosée.

Mélange de l'adhésif

- Uniformiser chaque composant séparément.
- Il faut ensuite mélanger les deux composants de l'adhésif.
- Appliquer la colle sur le support avec une brosse ou pinceau en fonction de la superficie à recouvrir.
- Mise en place de la fibre de carbone TEJIAIS CARBONO sur l'adhésif frais en réunissant les fibres dans la direction appropriée.

(voir les instructions dans la fiche technique pour la mise en place de TEJIAIS CARBONO).

## Nettoyage

Les outils se nettoient avec des solvants époxy tandis que le produit est frais.

## Fiche technique

DensitéComp A - 1,13 kg/lt

DensitéComp B - 0,97 kg/lt

Couleur/sTransparent

Viscosité11.000 a 14.000 cp

Temps ouvert2 heures approx

Proportion du mélangeA:10; B:1 (en poids)

## Performance

0.5 to 0.7 kg/m<sup>2</sup> selon support

## Stockage

1 an dans son emballage d'origine bien fermé



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

