



Descripción

CECOISFLEX est un ciment colle de liants mixtes, d'adhérence élevée, sécurité et capacité de déformation maximum, approprié pour le revêtement de façades, pavements de grandes superficies, avec des pièces céramiques, en marbre, en pierre, en granit, de grande et petite dimension, absorbantes et non-absorbantes, panneaux en papier mâché aussi hydrofuges. Utilisé en intérieurs et extérieurs. Pour les planchers avec chauffage radiant.C2 T E S1 (selon UNE-EN 12004).

Application

Approprié pour le revêtement en marbre, granit, pierre, de petites ou grandes dimensions, en intérieurs et extérieurs, sur les supports absorbants et non-absorbants, ainsi que sur les planchers au système de chauffage radiant.

Modes d'application

Mélanger CECOISFLEX avec de l'eau (6 litres d'eau par sac d'environ 25 kg) manuellement ou à l'aide d'un agitateur à faible vitesse (300-500 tpm) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

- Laisser reposer pendant 2 minutes et étaler sur le support en petites dimensions de pans (2 m² maximum).
- Poser les dalles en appuyant et glissant du haut vers le bas jusqu'à couvrir les vides.
- Pour les grandes pièces, il faut appliquer la colle sur les pièces et le support.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du matériau.

Fiche technique

Absorption d'eau $25 \pm 3 \%$

Adhérence $> 1,0 \text{ N/mm}^2$

Densité de durcissement $1,650 \pm 0,05 \text{ g/cc}$

Densité en masse $1,850 \pm 0,05 \text{ g/cc}$

Type C2 en fonction de UNE-EN 12004

Type E, T, S1 (en fonction des essais internes de caractérisation)

Performance

3 kg par m² en couche de 2mm.

Stockage

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, de l'humidité et des changements brusques de température.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

