



CECOIS EPOFLEX, Adhésif époxy flexible pour la pose de revêtements sur supports non absorbants



Descripción

Adhésif spécial de consistance thixotrope et flexible à base de résines époxy. Idéal pour la placement sur supports non poreux de faible adhérence, de différents types de revêtement. Idéal pour intérieurs et extérieurs

Application

Cecois Epoflex s'applique pour coller tout type de revêtements sur superficies de difficile adhérence (plastiques, céramique, verre, métaux, etc) Aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Modes d'application

- Homogénéiser séparément chque composant.
- Mélanger les composants manuellement ou mécaniquement avec une mélangeuse de faible révolution (300 à 500 rpm). Ne doit pas mélanger plus de quantité que celle qui peut s'utiliser en 15 minutes par 20°C.
- Appliquer sur le support au moyen d'une tâloche denté triangulaire, étendu de forme homogène. Ne pas appliquer plus de quantité que celle à appliquer dans les 15 minutes par 20°C.
- Placer les pièces en appuyant sur l'adhésif, de façon à applanir complètement les rainures.
- Ne pas appliquer par températures inférieures à 10°C et supérieures à 25°C. Ne pas appliquer avec une HR>75%
- Pour des pièces de grande dimensions (supérieures à 40x40) il est nécessaire d'appliquer l'adhésif aussi dans la pièce pour assurer un contact entre les parties.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Nettoyage

Les outils se nettoient avec Disolvante Epoxi avant que la prise du produit, une fois durci il peut se retirer uniquement mécaniquement

Fiche technique

Adhérence > 2 N/mm²

Résistance à la compression > 70 N/mm²

Résistance à la flexion > 50 N/mm²

Couleur/s Crème

Aspect Pâteux

Composition Résine Époxy et charges spéciales

Température de chantier min 10°C, max 25°C

Performance

2 a 2,5 kg/m²

Stockage

1 an dans son emballage original (sans mélanger) à conserver dans un lieu frais et sec protégé de l'intempérie



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

