CECOIS EPOFLEX, Adhésif époxy flexible pour la pose de revêtements sur supports non absorbants

Descripción

Adhésif spécial de consistance thyxotrope et flexible à base de résines époxy. Idéal pour la placement sur supports non poreux de faible adhérence, de différents types de revètement. Idéal pour intérieurs et extérieurs

Application

Cecois Epoflex s'applique pour coller tout type de revêtements sur superficies de difficile adhérence (plastiques, céramique, verre, métaux, etc) Aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Modes d'application

Homogénéiser séparément chque composant.
- Mélanger les composants manuellement ou mécaniquement avec une mélangeuse de faible révolution (300 à 500 rpm). Ne doit pas mélanger plus de quantité que celle qui peut s'utiliser en 15 minutes par 20ºC.
- Appliquer sur le support au moyen d¡une tâloche denté triangulaire, étendu de forme homogène. Ne pas appliquer plus de quantité que celle à appliquer dans les 15 minutes par 20ºC.
- Placer les pièces en appuyant sur l'adhésif, de façon à applanir complètement les rainures.
- Ne pas appliquer par températures inférieures à 10ºC et supérieures à 25ºC. Ne pas appliquer avec une HR>75%
- Pour des pièces de grande dimensions (supérieures à 40x40) il est nécessaire d'appliquer l'adhésif aussi dans la pièce pour assurer un contact entre les parties.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Nettoyage

Les outils se nettoient avec Disolvente Epoxi avant que la prise du produit, une fois durci il peut se retirer uniquement mécaniquement

Fiche technique

Adhérence> 2 N/mm2

Résistance à la compression> 70 N/mm2

Résistance à la flexion> 50 N/mm2

Couleur/sCrème

AspectPàteux

CompositionRésine Époxy et charges spéciales

Température de chantiermin 10ºC, max 25ºC

Performance

2 a 2,5 kg/m2

Stockage

1 an dans son emballage original (sans mélanger) à conserver dans un lieu frais et sec protégé de l'intempérie

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: