AGLUTAIS 30-50 NORMAL, RESINE PLASTIQUE POUR AMELIORER LES MORTIERS ET LES BETONS

Description

Emulsion thixotrope à base de résine synthétiques qui se rajoutent au mortiers et bétons, et lui confèrent une augmentation des résistances physiques et chimiques, ainsi qu'une accélération de prise. S'incorpore lentement au mortier jusqu'à obtention de la consistance souhaité. Ëvite la fissuration des chapes, ragréages,et stabilise les environnements humides, anticorrosif et réduit la formation de poussière.

Application

Aglutais 30-50 s´utilise pour améliorer la cohésion, la résistance mécanique a comprésion et a flexion , l´adhérence, diminue la contraction plastique etc.
S´utilise pour tout les mortiers de sable et ciment qui veulent améliorer leurs propriètés.

Modes d'application

Agiter le bidon avant emploi pour assure une homogénéisation adécuate -
AGLUTAIS 30-50 est prêt pour l?emploi.
- L?adjuvant remplace l?eau de mélange.
- Il faut ajouter le produit progressivement au mortier jusqu?à l?obtention de la consistance souhaitée.
- Dès son application, les mortiers lors de processus de séchage, principalement à hautes températures, pendant les premières 72 heures doivent maintenir une superficie humide.
- Éviter une application par température extrêmes en dessous de -5 ºC et au

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

dessus de 30ºC

Nettoyage

Nettoyer avec une quantité d´eau importante

Fiche technique

Couleur/sblanc

Densité1,03 kg/lt

Contenu en solides> 36%

Performance

Dans des mortiers 26 l pour 100 kg de ciment.

Stockage

3 ans dans son emballage d´origine, bien fermés, sans exposer a des températures extrêmes, a l´abri des intempéries et dans un endroit secs et airés.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: