

HIDAIS, Hidais puede utilizarse en morteros para cimentaciones, galerías y túneles subterráneos, muelles, diques, saltos de aqua, etc.

En la impermeabilización de revocos de piscinas, depósitos de agua, fachadas, muros exteriores, prefabricados, etc.



Descripción

Additif en poudre repoussant l'eau pour la fabrication de mortier avec des proprietes impermeables. Il s' ajoute au gâchage deja réalisé, jamais dans de l'eau. Idéal pour les fondations en béton, des galeries, des tunnels, quais, docks, piscines à plâtre étanches, réservoirs, etc.

Application

Modes d'application

Ajouter HIDAIS au mortier de ciment et agrégats en sec, en mélangeant jusqu'au moment d'obtenir une pâte homogène, dans une proportion de 2%du poids du ciment (1 kg de HIDAIS pour chaque 50 kg de ciment).

-Il faut finalment ajouter de l'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée (ne





pas incorporer HIDAIS à l'eau étant donné que l'adjuvant montre une répulsion à l'eau).

Utiliser des mortiers et bétons riches en ciment, sable de rivière lavée ou agrégats de quartz de granulométrie entre 0 à 2 mm et courbes granulométriques continues.

Fiche technique

Densité0,85 ± 0,10 q/cc.

Couleur/sblanc

Performance

0,5 Kg par sac de ciment

Stockage





Email.: desarrollo@teais.es