PLAIS N, Plastifiant pour Bétons et Mortiers



Descrição

Additif aerateur pour l'élaboration de mortier plus maniable. Plais mélangé avec de l´eau offre une grande plasticité aux mortiers et bétons, améliorant sa maniabilité, et permettant de réduire l´eau du mélange.

Dosage :

Normal : 1l / 2500 kg de ciment
Super : est dillué avec de l´eau rapport : 1:3, utilisant 20 CC pour chaque dilution par sac de ciment. 1 l / 10,000 kg of cement

Application

Plais N, s´utilise pour amélioré la maoeuvrabilité des bétons et mortiers, pour réduire légèremet la relation A/C, pour obtenir une meilleure finition des pièces modelés, pour augmenter la résistance mécanique. Il augmente la cohésion évitant la séparation, augmentant la résistance du mortier endurcie avant d´être gelé. Ne pas modifier le temps de collage et de durcissement.

Modes d'application

Ajouter PLAIS N dans l'eau du mélange dans la proportion de 1 l pour chaque 2500 kg (50 sacs) de ciment.
- Il est recommandé de mélanger PLAIS à l'eau par rapport à chaque sac de ciment de 50 kg.
Pour chaque sac de ciment de 25 kg, ajouter 10 cc de Plais N à l'eau du mélange.
- Si vous profitez de réduir la relation Eau/ Ciment vous pouvez obtenir une amélioration de la résistance de mortier.

Nettoyage

Nettoyer avec une quantité d´eau importante.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Fiche technique

Couleur(s)marron foncé

Densité1,03 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm3.

pH7 ± 1

Extrait sec> 25%

Performance

Selon l'usage

Stockage

Durant 3 ans dans son emballage d´origine, bien fermés, dans un endroit sec et frais et a unetempérature supèrieur a 4 ºC.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: