PLAIS S, PLASTIFIANT CONCENTRE POUR BETON ET MORTIER



Descrição

Additif aerateur pour l'élaboration de mortier plus maniable. Plais mélangé avec de l´eau offre une grande plasticité aux mortiers et bétons, améliorant sa maniabilité, et permettant de réduire l´eau du mélange.

Dosage :

Normal : 1l / 2500 kg de ciment
Super : est dillué avec de l´eau rapport : 1:3, utilisant 20 CC pour chaque dilution par sac de ciment. 1 l / 10,000 kg of cement

Application

Plais S s´utilise pour le mortier et le bêton qui rèquierent une meilleure maniabilité, une meilleure thixotropie, une réduction de la relation E/C, une meilleure finition, une amélioration de la compacité, une amélioration de l´imperméabilité, une réduction de la rétraction au séchage et de l´adhérence ciment-sable-armature, etc

Modes d'application

Agiter le contenu de l'emballage pour obtenir une homogénéisation correcte du produit.
- Plais S s'ajoute à l'eau de gâchage en proportion de 1L pour chaque 4000 kg de ciment.
Pour une meilleure dosification Plais S se dilue dans l'eau en proportion de 1:3 en utilisant 20cc de dilution pour chaque sac de ciment.
- Utiliser les ciments frais pour obtenir une effectivité correcte de l'adjuvant et avoir de bons résultats.
- L'utilisation de Plais S protège le mortier durci face à la rupture par gel.
- S'il s'applique avec une réduction de relation Eau/Ciment vous obtiendrez une résistance mácanique supérieure une fois le mortier durci.

Nettoyage

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Nettoyer avec une quantité d´eau importante.

Fiche technique

Couleur(s)Incolore

Densité1,05 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm3. a 20ºC

Performance

Selon l'usage

Stockage

Durant 3 ans dans son emballage d´orgine, bien fermés, dans un endroit sec, frais et a température supèrieur a 4 ºC.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: