



## Descripción

Líquido incoloro retardante de toma de cemento y de hormigón. Ideal para retrasar la toma cuando las condiciones ambientales lo aconsejan, o en los casos en los que el tiempo de curado debe ser superior al habitual.

## Application

Retardois es ideal para retrasar la toma, en tiempo caliente, cuando se requiere la colocación de grandes volúmenes de hormigón y para evitar las juntas en el hormigón, para su transporte en largas distancias, en condiciones complejas de colocación, cuando desea aumentar el tiempo de curado, etc.

### d'application

### Modes

Agitar el contenido del envase para homogeneizar antes del uso.  
- Retardois se añade al agua de mezcla sin superar la proporción de 1,5% en peso de cemento utilizado (dosis máxima 0,4 litros por saco de cemento). Se recomienda realizar ensayos previos para determinar el retraso de toma deseado.

## Nettoyage

Avec de l'eau propre en abondance

## Fiche technique

Couleur/sincolore

Densité 1,1 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C

Viscosité 4 ± 1 seg. A 20°C. Couche Ford: 4mm.

Contenu en solides 10% aprox.

pH 7 aprox.

## Performance

De 0,125 a 0,400 l par sac de ciment.

## Stockage

Dans leurs emballages originaux, bien fermés, dans un lieu sec et frais durant 3 ans.

## Sécurité



### Indications de danger:

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

### Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508





Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P501: Éliminer le contenu/réceptif conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
 Telf.: 981 602 111  
 Fax.: 981 601 508  
 Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

