

HIDRO 50, Hydrofuge pour préfabriqués de mortier et béton non structurels



Description

Hidro 50 est un agent liquide qui s'applique comme hydrofuge pour les pièces de béton préfabriqué, non structurels. Il apporte aux pièces des propriétés imperméables, réduit sensiblement l'absorption d'eau.

Application

Hidro 50 est particulièrement idéal pour hydrofuger les mortiers et bétons préfabriqués lorsque ce ne sont pas des pièces structurelle. **Modes d'application**

Homogénéiser bien le contenu de l'emballage avant son application

- Hidro 50 s'ajoute à l'eau de mélange de bétons et mortiers dans une proportion de 0,2 litres pour chaque sac de ciment.
- Pour obtenir un résultat optimisé de l'adjuvant il est nécessaire que le contenu du ciment soit au minimum de 1:3 (ciment :eau) que le sable soit de rivière lavé et d'une granulométrie continue, avec une taille d'aride maximale de 2,5 mm.
- Pour la réalisation d'enduits aux propriétés étanches il faut appliquer au moins deux couches d'épaisseurs moyenne de 2 à 3 cm entre les deux couches.
- L'utilisation d'Hidro 50 ne modifie pas la résistance mécanique finale des pièces réalisés avec l'adjuvant.
- Il est nécessaire d'utiliser les ciments frais et bien secs.

Nettoyage





Fiche technique

AspectLiquide blanchâtre Contenu en solides> 25% Densité1,05 a 1,08 kg/lt pH10

Performance

0,20 lts par sac de ciment

Stockage

Durant 1 an dans ses emballages originaux bien fermés, conserver dans un lieu frais et sec.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



