# PUNZONAIS, GEOTEXTILE NON-PERFORABLE

## Descripción

Film géotextile conçu pour fonctionner comme séparateur et anti-perforation dans les systèmes d'imperméabilisation de couleur blanc. Il est imputrescible à l'attaque de l'eau.

## Application

Appliquer comme couche de séparation dans les systèmes d'imperméabilisation de toits et balcons (protége l'isolant de la perforation causée par la terre, le sable, le gravier, le mortier, l'assise du support etc). Dans les systèmes de drénage, en mouvements de terre et cimentations, dans les tunneles et caniveaux, control de l'érosion et construction de barrages ou réservoirs, etc.

## Modes d'application

Placer avec précaution sur l'élément à séparer.
- Pour la pose du géotextile la base doit être préalablement préparé par compactation pour la terrer ou sèche pour les mortiers ou bétons.
- Vous devez placer les éléments qui mantiendront le géotextile en position lorsque vous réalisez les travaux, car sa légèreté peut provoquer des mouvements même par vents légers.
- Pour la réalisation d'un drenage qui contienne des graviers ou des pierres, il peut être nécessaire de fixer le géotextile par agrafage ou couture en chevauchant généreusement le géotextyle.
Les chevauchements doivent être au mois de 20 cm.
- Il n'est pas recommandé de laisser le géotextile longtemps à l'intempérie.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

## Nettoyage

Non applicable

# Fiche technique

Masse superficielle150 gr/m2

Composition100% polyester

Porosité géométrique93,5 (vol. vide / vol. Total) calculé

Résistance à la traction longitudinale26 kg/5cm (AFNOR G_07001)

Résistance à la traction transversale30 kg/ 5cm EFNOR G-07001)

Elongement jusqu'à la déchirure80-100% (AFNOR G_07001)

Résistance à la flexo-traction13,5 kg (ASTM D2263)

Résistance à la déchirure transversale10 kg(ASTM D 2263)

Perméabilité à l'eau200 l/m2seg 10mca

Perméabilité à l'air710 l/m2seg(AFNOR G-07-H1

Rétention de fines98-66 microns 0,005 BAR

Point de fusion260ºC

Rayon du pore équivalent112 microns

## Performance

1,05 m2 par m2.

## Stockage

Indéfiniment dans ses rouleaux originaux et bien emballé, dans des environnements avec une température stable entre 15 et 25ºC et une humidité relatice entre 45 et 65% protégés de l'intempérie.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: