TEAIS FIBRACER, FIBRE D'ACIER POUR EXÉCUTION DE BÉTON RENFORCÉS



Description

Fibres d'acier pour renforts de bétons en sols et dallages.
TEAIS FIBRACER peut s'ajouter au béton aussi bien dans les stations de bétons comme sur le chantier. L'utilisation de ces fibres apporte au béton une plus haute résistance mécanique, améliore la résistance à la traction et à la flexion, augmente la tenacité du béton, réduit le nombre de joints de contraction, substitue la treilli non structurel. Fibre avec des extrêmes conformés 30mm de longueur et 6 mm d'épaisseur.

Application

TEAIS FIBRACER s'utilise comme renfort de béton et sols industriels améliorant la capacité de charge, apportant de majeures résistances mécaniques à la flexion et à la traction, augmentation de la résistance à l'impact et au renforts ponctuels, substitution du treilli non structurel, facilité de dosification et mélange sans outils spéciaux.
Dans le cas de dallage il est important d'avoir une barrière de vapeur et d'humidité qui évitent les problèmes de capillarité principalement en intérieurs

Modes d'application

TEAIS FIBRACER s'ajoute au béton aussi bien dans les stations de béton comme sur le chantier. L'introduction des fibres sur le chantier avec la toupie peut se réaliser de forme manuelle ou avec l'aide de moyens mécaniques auxiliaires.
Le temps de mélange additionnel pour l'intégration des fibres est d'apporximativement 1 minute par m3 de béton. En général le temps extra de mélange sera de 5 à 6 minutes.
- Pour l'addition en station de béton vous pouvez répartir la fibre sur le tapis roulant transporteur des arides ou directement dans le mélange.

Nettoyage

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Avec de l'eau en abondance

Fiche technique

Résistance à la traction1400 N/mm2

Longueurfibra 30 mm

Diamètrefibre 0,8 mm

Performance

20 a 40 kg/m3

Stockage

Dans son emballage original, à l'abri de l'intempérie en lieu sec.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: