



MORPI BASE CAL, Mortier spécial pour placement et jointure.



Description

Mortier de chaux grasse, sans retraction, imperméable, idéale pour le placement et jointoiment de maçonnerie, et façade en pierre et briques. À mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaité. Couleurs selon le nuancier.

Application

Pour assoir les blocs, briques et pierres naturelles

Modes d'application

Dans un récipient propre, mélanger MORPI avec de l'eau jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée, dans une proportion de $18 \pm 2\%$ d'eau.

-Appliquer à la truelle comme un mortier conventionnel, en permettant l'application d'une seconde couche, l'imperméabilité ainsi qu'un grand effet décoratif.

Nettoyage

Avec beaucoup d'eau propre

Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Absorption d'eau $25 \pm 2\%$

Densité en poudre $1,400 \pm 0,05$ g/cc.

Densité en masse $1,800 \pm 0,05$ g/cc.

Densité de durcissement $1,700 \pm 0,05$ g/cc

Capillarité $< 0,5\%$ a 60 minutes

Rétention d'eau $> 97\%$

Adhérence > 3 kg/cm²

Résistance à la compression > 20 kg/cm²

Résistance à la flexo-traction > 12 kg/cm²

Couleur/sgris, ocre, noir autres sur commande

Température de chantier de 5 a 30°C

Composition

Performance

De 10 a 15 kg par m² de mur.

Stockage

2 ans, dans son sac d'origine bien fermé et dans un lieu sec et aéré (à l'abri des intempéries).

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



H318: Provoque des lésions oculaires graves.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P264: Se laver ? soigneusement après manipulation.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

