REFRACMOR STANDARD, PRODUIT EN POUDRE A MÉLANGER AVEC DE L´EAU RESISTANT DIRECTEMENT AU FEU.



Descripción

Mortier réfractaire en poudre de couleur gris, à mélanger avec de l´eau et pret a usage, réduit la transmition de chaleur et résiste a l´action du feu direct. Excellent revetement pour les chambres de combustion pour fours, chaufferie , cheminés, etc .. Et pour la pose de brique réfractaire et hautement résistant a la compression. Couleurs gris.

Application

Dans la pause de brique réfractaires pour le montage de cheminée, de barbecue, fours. Dans le revêtements des chambres de combustion de four et de chaudière: Dans le revêtement de cheminés, etc
Enduire dans un environnement avec de fortes températures.

Modes d'application

Mélanger REFRACMOR avec de l'eau dans un récipient propre dans la proportion en poids respectivement de 100/22, jusqu'à obtenir la
consistance souhaitée.
Mélanger vigoureusement, préférablement avec une perceuse ou un agitateur électrique.
-Appliquer le mortier comme un mortier conventionnel en utilisant une truelle ou petite truelle etc.
- Sur supports très absorbant ou températures élevés humidifier préalablement.

Nettoyage

Nettoyer avec une quantité d´eau importante

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

Densité en poudre0,650 ± 0,05 g/cc.

Densité en masse1,400 ± 0,05 g/cc.

Densité de durcissement1,350 ±0,05 g/cc.

Absorption d'eau22 ± 5%

Rétention d'eau> 97%

Adhérence> 3 kg/cm2

Résistance à la compression> 200 kg/cm2

Résistance à la flexion> 40 kg/cm2

Couleur/sgris

Capillarité< 1,5 % a 60 minutes

Température de servicejusqu'à 700ºC, utilisation recommandé

Adhérence> 0,5 N/mm2

Température de chantierde 5 a 30ºC

Performance

1,5 kg par m2 en couche de 1 mm.

Stockage

2 ans dans son emballage d´origine, bien fermés, a l´abri des imtempéries et dans un environnement secs et airés.

Sécurité



TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.