



# MORSIS, MORTIER DE MAÇONNERIE



## Descripción

Mortier sec prédosé pour utiliser comme enduit traditionnel, pose de brique, parpaing, etc. Mélanger avec de l'eau et laisser reposer 2 à 5 minutes avant son application. Couleur gris et blanc.

## Application

Pour enduit traditionnel, il est idéal par ça grande plasticité pour mur de brique, parpaings, béton, etc.

### Modes d'application

Morsis se mélange avec de l'eau, manuellement ou mécaniquement avec mélangeuse électrique de faible révolutions 300 à 500 rpm.

- Laisser reposer 2 à 5 minutes et le produit est prêt pour utiliser comme enduit sur briques, parpaings, etc.
- Appliquer au moyen d'une tâloche, spatule, truelle, etc. En accord avec les méthodes traditionnelles d'application.
- Par températures ou vents élevés veiller à humidifier le support.

## Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le mortier est frais, ensuite par moyen mécaniques

## Fiche technique

Absorption d'eau 18 ± 2%



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densité en poudre  $1,400 \pm 0,05$  g/cc.

Densité en masse  $2,050 \pm 0,05$  g/cc.

Densité de durcissement  $1,800 \pm 0,05$  g/cc.

Capillarité  $1,7 \pm 0,1$  %

Rétention d'eau > 97%

Adhérence > 3 kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la compression > 80 a 100 kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion > 35 kg/cm<sup>2</sup>

Couleur/s blanc et gris

Réaction au feu classe A1

Température de chantier de 5 a 30°C

## Performance

2 kg par m<sup>2</sup> en couche de 1 mm.

## Stockage

2 ans dans son emballage original, bien fermés conservés dans un lieu frais et sec



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

