MORSIS, MORTIER DE MAÇONNERIE



Description

Mortier sec prédosé pour utiliser comme enduit traditionnel, pose de brique, parpaing, etc. Mélanger avec de l'eau et laisser reposer 2 à 5 minutes avant son application. Couleur gris et blanc.

Application

Pour enduit traditionnel, il est idéal par ça grande plasticité pour mur de brique, parpaings, béton, etc.

Modes d'application

Morsis se mélange avec de l'eau, manuellement ou mécaniquement avec mélangeuse électrique de faible révolutions 300 à 500 rpm.
- Laisser reposer 2 à 5 minutes et le produit est prêt pour utiliser comme enduit sur briques, parpaings, etc.
- Appliquer au moyen d'une tâloche, spatule, truelle, etc. En accord avec les méthodes traditionnelles d'application.
- Par températures ou vents élevés veiller à humidifer le support.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le mortier est frais, ensuite par moyen mécaniques

Fiche technique

Absorption d'eau18 ± 2%

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Densité de la poudre1,400 ± 0,05 g/cc.

Densité apparente2,050 ± 0,05 g/cc.

Densité après durcissement1,800 ± 0,05 g/cc.

Capillarité1,7 ± 0,1 %

Rétention d'eau> 97%

Adhérence> 3 kg/cm2

Résistance à la compression> 80 a 100 kg/cm2

Résistance à la flexion> 35 kg/cm2

Couleur(s)blanc et gris

Réaction au feuclase A1

Température de servicede 5 a 30ºC

Performance

2 kg par m2 en couche de 1 mm.

Stockage

2 ans dans son emballage original, bien fermés conservés dans un lieu frais et sec