



# CAPILAIS N, MORTIER D'ASSAINISSEMENT POUR HUMIDITÉS DE CAPILLARITÉ



## Descripción

Mortier spécial pour l'assainissement de façades ou murs affectés par les remontés d'humidité capillaires. Préalablement à l'application de Capilais N il est nécessaire de réaliser des injections avec Teais Capi C pour minimiser la capillarité des murs affectés. En intérieurs revêtir avec PERLAIS M ou PERLAIS E et en extérieur avec REPOIS M ou REPOIS R selon les cas.

## Application

Assainissement de murs et façades affectés par humidités d'ascension capillaire, cimentages qui réduisent la formation d'efflorescences et moisissure sur la superficie, facilite l'évaporation de l'eau sur le mur. **Modes d'application**

Se mélange avec 20% d'eau approximativement (20 litres d'eau pour 100kg de produit) Laisser reposer 5 à 10 minutes.

- Appliquer comme un mortier traditionnel, sur une épaisseur de 10 à 15 mm
- Finalement laisser sécher 7 jours approximativement suivant la température ambiante et l'humidité.

En intérieurs vous pouvez régulariser avec PERLAIS E.

- Utiliser PINSIL D comme peinture de finition ou une peinture à la chaux.
- En cas d'humidités par capillarité il est nécessaire de réaliser une application préalable d'injections pour couper les remontées d'humidité avec le système TEAIS CAPI-C pour un blocage efficace et par la suite pouvoir revêtir avec CAPILAIS.

## Nettoyage



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Avec de l'eau en abondance.

# Fiche technique

Densité en poudre  $1,15 \pm 0,05$  g/cc

Absorption d'eau  $20 \pm 3\%$

Densité en masse  $1,950 \pm 0,05$  g/cc

Adhérence > 2 Kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la compression > 30 Kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion > 10 Kg/cm<sup>2</sup>

Couleur/sblanc

Température de chantier de 5 à 30°C

## Performance

20 kg par m<sup>2</sup> pour chaque 2 cm d'épaisseur.

## Stockage

2 ans dans son emballage original, fermé, conservé à l'abri de l'humidité dans un lieu frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

