



Description

Mortier de polyester pour les étanchéités intérieures

Application

S'utilise pour former une barrière imperméable pour les sous-sol, cage d'ascenseur, galeries, etc.

d'application

La proportion en poids est de 125A/1B, le mélange doit être complètement homogène.

Appliquer avec une taloche en épaisseurs supérieures à 10 mm. Ne pas finir ni superposer en forme de coin (sauf si c'est réalisé immédiatement)

Nettoyage

Avec DISMORPOL si le produit est frais. Au cas où le produit est sec avec SAPAIS.

Fiche technique

Densité comp. B: $1,18 \pm 0,02$ g/ml

Densité comp. A: $1,7 \pm 0,1$ g/ml.

Temps ouvert < a 10 minutes

Modes

Performance

20 kg par m2.

Stockage

1 an dans son emballage et bien fermé.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

