



## Descripción

Mortier de polyester pour les étanchéités intérieures

## Application

S'utilise pour former une barrière imperméable pour les sous-sol, cage d'ascenseur, galeries, etc. **Modes d'application**

La proportion en poids est de 125A/1B, le mélange doit être complètement homogène. Appliquer avec une taloche en épaisseurs supérieurs à 10 mm. Ne pas finir ni superposer en forme de coin (sauf si c'est réalisé immédiatement)

## Nettoyage

Avec DISMORPOL si le produit est frais. Au cas ou le produit est sec avec SAPAIS.

## Fiche technique

Densitécomp. B:  $1,18 \pm 0,02$  g/ml

Densitécomp. A:  $1,7 \pm 0,1$  g/ml.

Temps ouvert < a 10 minutes

## Performance

---

20 kg par m2.

## Stockage

---

1 an dans son emballage et bien fermé.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

