



Descripción

Mortier de réhabilitation superficiel de couche fine pour structure de béton armé. Couleur gris ou blanc.

Application

Réparation de structure en couche fine, réparation et régularisation de structures en béton, réparations de petites épaisseurs, réparation de bords, bordures de joints, etc.

Modes d'application

Mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance thixotrope. Mélanger par voie manuelle ou mécanique, en utilisant un agitateur électrique à faible vitesse dans ce dernier cas.

- Appliquer avec une truelle sur le support légèrement humide dans une couche fine qui ne doit pas dépasser 3 mm d'épaisseur. Appliquer des couches additionnelles pour obtenir des épaisseurs supérieures.
- Il faut laisser la couche précédente durcir avant l'application de la postérieure.
- Une fois réalisée l'application, après un délai d'au moins 72 heures, il est possible de peindre avec diverses peintures.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais

Fiche technique

Absorption d'eau 35%

Adhérence > 1,5 N/mm² sur le béton

Densité en masse 1,9 kg/l

Densité en poudre 0,85 kg/l

Résistance à la compression > 250 kg/cm²

Résistance à la flexion > 80 kg/cm²

Réaction au feu Classe A1 (UNE EN 13501-1)

Température de chantier de 5 à 30°C

Couleur/s de 5 à 30°C

Performance

1,8 kg/m² pour chaque mm d'épaisseur

Stockage

Deux ans dans son emballage original bien fermé et protégé de l'intempérie.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

