

ROCAMOL GRANITICO, ROCHE MOULUE POUR FINITION GRANITIQUE POUR LA RÉHABILITATION DE PIERRES NATURELLES



Description

ROCAMOL GRANITICO est un produit en poudre prêt à mélanger avec de l'eau, qui s'utilise pour la réhabilitation de revêtement en pierre, et dans la réalisation de revêtements imitant la pierre. RÉFÉRENCES DU NUANCIER: 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240. Disponible en sacs de 25 kg

Application

Rocamol Granitico s'utilise pour imiter la pierre existante de couleur et texture en constructions qui requièrent des réhabilitations, ou bien pour réaliser des revêtements uniques combinés ou complémentaires avec de la pierre. **Modes d'application**

Rocamol Granitico se mélange avec de l'eau pour obtenir une consistance thixotrope.

- Le mélange se réalise manuellement ou avec une mélangeuse électrique de faibiles révolutions (300-400 rpm) et pale hélicoïdale.
- Le matériel s'étend avec une taloche ou une truelle selon les zone à revêtir, régulariser, lisser, et laisser prendre jusqu'à obtenir la consistance idéal pour le gratter, 8 heures en été, et 24 heures en hiver. Réaliser le grattage jusqu'à obtenir une texture homogène et ruqueuse.
- Lorsque le matériel est sec, brosser pour éliminer le reste de la poussière.
- Pour réaliser la texture et la couleur de la pierre procéder à l'application d'une protection hidrofuge avec





Nettoyage

Le nettoyage des outils se réalise avec de l'eau lorsque le produit à durci. Par la suite par moyens mécaniques.

Fiche technique

Absorption d'eau18 + - 2%

Adhérence> 0,5 N/mm2

Couleur/sSelon carte de couleur, et couleurs spéciale sur échantillonage

Densité en masse1,850 + - 0,05 g/cc

Densité en poudre1,400 + - 0,05 g/cc

Résistance à la compression>120 kg/cm2

Résistance à la flexion > 50 kg/cm2

Rétention d'eau> 98%

Température de chantierde 5 à 30 °C

Performance

18 a 22 kg/m2 chaque 10 mm d'épaisseur.

Stockage

2 ans dans son emballage original bien fermé, à l'abri de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.



