MORPI BASE CEMENTO, MORTIER POUR LA POSE ET LE JOINTOIEMENT À BASE DE CIMENT



Descrição

Mortier à base de ciment spécialement formulé pour être appliqué dans le jointoiement de parpaings, pierre, revêtement extérieur, etc. Morpi base cemento est thixotrope et possède des propriétés imperméables. Couleurs selon le nuancier.

Application

Dans l'assise de maçonnerie de parpaing de béton, brique de parement. Dans la pose de murs, le jointoiement de parements et façades, dans les travaux qui requièrent une certaine rapidité dans l'éxécution

Modes d'application

À mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir un mélange thixotrope. Le mélange se fait manuellement ou mécaniquement avec une mélangeuse de faible révolutions 300 à 500 rpm.
- Une fois le mélange effectué laisser reposer 2 à 5 minutes avant utilisation.
- L'application se réalise de manière conventionnelle, avec une truelle, ou taloche, etc.
- Dans le cas de jointoiement de maçonnerie il est recommandé d'utiliser notre pistolet de jointoiement APLIJUN qui permet une application plus précise et avec une meilleur remplissage et compactation du matériel.
- Le mortier durci possède des propriétés imperméables à l'eau et perméable à la vapeur.

Nettoyage

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Le nettoyage des outils doit se réaliser en frais lorsque le matériel n'est pas durci. Postérieurement il peut seulement se retirer par moyens mécaniques.

Fiche technique

Absorption d'eau19 +- 3%

Adhérence> 0,5 N/mm2

Capillarité< 0,50% à 60 minutes

Densité après durcissement1,80 kg/cm3

Densité apparente1,75 kg/cm3

Densité de la poudre1,35 kg/cm3

Résistance à la compression> 80 kg/cm2

Résistance à la flexion> 35 kg/cm2

Rétention d'eau> 97%

Température de servicede 5 a 30ºC

Performance

18 à 20 kg/m2 cm

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux protégés de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: