# MORFLUIS, RAGRÉAGE AUTONIVELLANT FLUIDE D'EPAISSEUR SUPÉRIEURE À 10MM

## Description

Mortier fluide pour utiliser en couches de régularisation de sols comme ragréage. MORFLUIS s'utilise aussi comme couche autonivellante de 10 à 30 mm d'épaisseur qui nécessite une nivellation. MORFLUIS est un mortier fluide et sans rétraction. Couleur gris.

## Application

MORFLUIS est un mortier fluide sans retraction spécial pour ragréage jusqu'à 30 mm d'épaisseur.

## Modes d'application

Mélanger avec de l'eau jusqu'à former un mélange de consistance fluide.
- Le mélange peut se réaliser manuellement ou avec un mélangeur électrique de faible révolution (300 a 500 rpm).
- Étendre sur le support légèrement humidifié à la taloche dentée sur une épaisseur de 10mm à 30mm
- Lorsque le matériel est frais vous pouvez passer un rouleau à picots pour éliminer l'air du mélange.

## Nettoyage

Avec de l'eau abondante lorsque le matériel est frais.

## Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Absorption d'eau16% aprox

Densité en poudre1,10 grs/cc

Densité en masse2,05 grs/cc

Densité de durcissement1,70 grs/cc

Adhérence> 3 kg/cm2

Résistance à la compression> 200 kg/cm2

Température de chantierde 5 a 30ºC

Proportion du mélange

## Performance

1,8 kg/m2 par mm d'épaisseur

## Stockage

2 ans dans ses emballages originaux, protégés de l'intempérie et conservé dans un endroit frais et sec.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: