



EPOAIS 4G, MORTIER ÉPOXY THIXOTROPE DE QUATRE COMPOSANTS DE TRÈS HAUTE RÉSISTANCE ET ADHÉRENCE

Descripción

Mortier époxy de quatre composants, liants époxy, arides sélectionnés, et fibres spéciales de hautes résistances mécaniques. Spécial pour travaux sur lesquels il faut de très hautes résistances, haute adhérence, principalement en sols.

Application

Epoais 4G s'utilise pour les travaux qui requièrent de hautes résistances mécaniques principalement en sols de trafic lourd et très fréquent. Réparation ou renforts de bordures, de joints, de dilatation en sols industriels, aussi bien en chantier neuf comme pour réparation.

Modes d'application

Mélanger les composants A et B séparément.

- Mélanger les composants A et B lorsqu'il sont bien homogénéiser ajouter lentement le composant C et par la suite le composant D. (le mélange des composant A et B peut se réaliser avec une mélangeuse de faible révolution).
- Ne pas préparer plus de quantité que le mortier qui peut s'utiliser en 30 minutes à 20°C de température.
- Le mortier préparé se pose et se compacte avec une tôle d'acier inoxydable, truelle, spatule, etc.
- Dans les cas de rebouchages très épais, il est recommandé de réaliser une application en plusieurs couches et ne pas dépasser 5cm. Pour améliorer l'adhérence entre chaque couche, saupoudrer du sable fin, nettoyer et laisser sécher sur la première couche encore fraîche et avant application retirer le sable qui n'est pas resté adhérent.

Nettoyage

Avec dissolvant époxy lorsque le matériel est frais. Une fois durci il peut être seulement retiré par voie mécanique.

Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Couleur/stranslucide (résines)

DensitéComponente A: 1,129 kg/lt

DensitéComponente B: 1,03 kg/lt

Résistance à la compression800 a 900 kg/m²

Résistance à la flexion300 a 400 kg/m²

Température de chantierde 5 a 30°C

Performance

2 kg/m² par mm d'épaisseur

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux protégés de l'intempérie, conservés dans un lieu frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

