EPOAIS 4G, MORTIER ÉPOXY THIXOTROPE DE QUATRE COMPOSANTS DE TRÈS HAUTE RÉSISTANCE ET ADHÉRENCE

Description

Mortier époxy de quatre composants, liants époxy, arides sélectionnés, et fibres spéciales de hautes résistances mécaniques. Spécial pour travaux sur lesquels il faut de très hautes résistances, haute adhérence, principalement en sols.

Application

Epoais 4G s'utilise pour les travaux qui requièrent de hautes résistances mécaniques principalement en sols de traffic lourd et très fréquent. Réparation ou renforts de bordures de joints de dilatation en sols industriels, aussi bien en chantier neuf comme pour réparation.

Modes d'application

Mélanger les composants A et B séparéments.
- Mélanger les composants A et B lorsqu'il sont bien homogénéiser ajouter lentement le composant C et par la suite le composant D. (le mélange des composant A et B peut se réaliser avec une mélangeuse de faible révolution).
- Ne pas préparer plus de quantité que le mortier qui peut s'utiliser en 30 minutes à 20ºC de température.
- Le mortier préparé se pose et se compacte avec une tâloche d'acier inoxidable, truelle, spatule,etc.
- Dans les cas de rebouchages très épais, il est recommandé de réaliser une application en plusisurs couches et ne pas dépasser 5cm. Pour améliorer l'adhérence entre chaque couche, saupoudrer du sable fin, nettoyer et laisser sécher sur la première couche encore fraiche et avant application retirer le sable qui n'est pas resté adhéré.

Nettoyage

Avec dissolvant époxy lorsque le matériel est frais. Une fois durci il peut être seulement retiré par voi mécanique.

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Couleur(s)translucide (résines)

DensitéComponente A: 1,129 kg/lt

DensitéComponente B: 1,03 kg/lt

Résistance à la compression800 a 900 kg/m2

Résistance à la flexion300 a 400 kg/m2

Température de servicede 5 a 30ºC

Performance

2 kg/m2 par mm d'épaisseur

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux protégés de l'intempérie, conservés dans un lieu frais et sec.