



## Descripción

Microbéton de séchage rapide et résistance adéquate pour la réparation de sol d'agglomérat asphaltique. Se présente de couleur noire, ce qui permet que la réparation reste dissimulé par l'agglomérat asphaltique.

## Application

Duroasfalt s'utilise pour réaliser des réparation en chaussée d'agglomérat asphaltique

### d'application

### Modes

Mélanger avec de l'eau jusqu'à former un mortier de consistance tixotrope.

- S'étend dans le nid de poule préalablement préparé avec une pelle ou une truelle.
- Niveller avec une règle si nécessaire et lisser pour lui donner la texture souhaité.
- En temps chaud il est convenable de le maintenir mouillé de façon permanente, pendant les premières 72 heures.

## Nettoyage

Les outils doivent se nettoyer avec de l'eau avant que le produit durcisse

## Fiche technique

Couleur/snoir

Adhérence > 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Résistance à la compression > 80 kg/m<sup>2</sup>

Densité de durcissement > 1,6 kg/lt

## Performance

---

20 kg/m<sup>2</sup> pour chaque 1 cm d'épaisseur

## Stockage

---

2 Ans dans son emballage d'origine, conservé dans un lieu frais et sec, protégé de l'intempérie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

