



Description

Teais aparejo Microcimento est un mortier spécial, idéal pour la régularisation de supports de céramique, et postérieure finition avec Teais Microcimento.

Application

Modes d'application

Mélanger manuellement ou mécaniquement le composant liquide avec la poudre, jusqu'à obtenir une pâte tixotrope.

- Le mélange se réalise manuellement avec une mélangeuse électrique de faible révolutions (300 à 500 rpm)
- Laisser reposer 2 à 5 minutes avant utilisation
- Appliquer avec une taloche d'acier inoxydable sur le support propre et sec, en donnant une première couche fine qui bouche les joints des pièces
- Laisser sécher et appliquer une seconde couche de finition
- Laisser sécher avant d'appliquer Teais Microcimento il est nécessaire d'appliquer une couche de primaire Impridur.

Fiche technique

Adhérence > 1 N/mm²

Densité en masse 1,76 kg/l

Proportion du mélange 3 partie de composant en poudre pour 1 partie de composant liquide

Temps ouvert > 20 minutes a 20°C

Stockage



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

