



TEAIS RECRCIDOS R35, Ciment spécial pour chapes



Descripción

TEAIS RECRCIDOS R35 est un ciment rapide pour la réalisation de chapes et dalles. Permet une rapide mise en service. Possède une résistance élevée initiale. Le produit doit se mélanger avec Arcuais dans les proportions suivantes 1:4 ou 1:5

Application

Réalisation de chapes ou dalles qui nécessitent une mise en service rapide. **Modes d'application**

Proportion de mélange

25 kg de Teais Recrecidos R35 (1 sac)

100 à 125 kg d'Arcuais 0,8

6 à 11 litres d'eau

La chape est transitable et peut être revêti après 24 heures, en suivant avec attention les instructions (20°C et 65 % de HR)

Ne pas utiliser d'adjuvant dans le mélange.

Le temps ouvert du mélange est de une heure selon la température.

Pour la réalisation de chapes utilise ADIRES comme primaire d'accrochage.

Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Densité 1,65 kg/lt

Résistance à la compression de 35 à 45 N/mm² selon le mélange

Performance

Selon mélanges

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux conservés en lieu frais et sec



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

