LASTOIS FH-CV, REVÊTEMENT IMPERMÉABILISANT À BASE DE RÉSINES ÉLASTOMÉRIQUES



Descrição

Revêtement imperméabilisant texturé comme couche de finition après avoir utilisé LASTOIS CAPA INTERMEDIA ou LASTOIS CUBIERTAS, à base de résines d'élastomères de grande résistance à l'eau. Idéal pour imperméabiliser et décorer les façades, pour imperméabiliser les toitures soumises à faible trafic. Renforcer avec VELOAIS ou la fibre de verre.

Application

Idéal pour imperméabiliser et décorer les façades. Pour l?imperméabilisation de couvertures accessibles en occasions sporadiques. Comme finition de LASTOIS CAPA INTERMEDIA revêtement d'étanchéité

Modes d'application

Mélanger au préalable le produit jusquà obtenir une correcte homogénéisation.
-Passer un primaire de type IMPRIMAIS M.U. (sur support ancien ou contaminés).
Lorsque le primaire est appliqué étendre une première couche de LASTOIS CAPA INTERMEDIA, au rouleau de laine ou synthétique
Dans le cas d'une imperméabilisation armée avec un voile de fibre de verre de type VELOAIS superposer 2 cm entre chaque voile, sans former d'irrégularités ou de poches d'air.
Une fois bien sèche appliquer LASTOIS FH-CV à l'aide d'un rouleau éponge de porosité intermédiaire (afin d'obtenir un relief et dissimuler les superpositions de couches).
- LASTOIS FH-CV peut aussi être appliqué sans utilisation préalable de LASTOIS CAPA INTERMEDIA mais dans ce cas il ne s'obtient pas une membrane continue, même si il confère à la façade un revêtement de très haute

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

qualité, bien au dessus des peintures conventionnelles qui s'appliquent en façade.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l?eau (avant le séchage)
et par voie mécanique ensuite

Fiche technique

Densité1,25 Kg/L ± 0,05

Viscosité65.000 m Pa.s ± 15.000

Couleur(s)Blanc, creme, marron, rouge tuile, vert, grisn et noir.

Résistance à la traction>2 N/mm2

SolubilitéPeut se diluer dans l'eau

Température de servicede 5 a 30ºC

Extrait sec> 60%

Performance

1,8 m2 par kg couche de 300 micras.

Stockage

2 ans, dans son emballage original bien fermé, gardé dans un endroit frais et sec.

Sécurité

Indications de danger:

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P273: Éviter le rejet dans l?environnement.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.