LASTOIS IP, IMPERMÉABILISANT ET SOL À LA FOIS



Descrição

Produit bi-composant, qui doit être mélanger au moment de son utilisation, il s'emploi comme imperméabilisant et sol à la fois. Idéal pour les toits transitables sans nécessité de protection postérieure. Il est autonivellant et inaltérable au produits de nettoyage et à la javel, etc. S'applique avec une tàloche dentée. Couleur rouge tuile et gris.

Application

Comme imperméabilisant et sol à la fois, dans les toits plâts, sans nécessité de protection à postériori. Dans la restauration de terrasses, balcons, patios et dans les travaux de réimperméabilisation.

Modes d'application

Appliquer premièrement le primaire IMPRIDUR ou réaliser un traitement avec ANDER B pour générer la microporosité sur le support.
Homogénéiser les deux composants de forme adéquate, avant de mélanger.
- La proportion de mélange est de 1:1 en volumen.
- Agiter et homogénéiser le mélange manuellement ou avec une mélangeuse de faible révolution, 300 à 500 rpm et mélangeuse hélicoidale.
- Vous devez mélanger des quantités petites inférieures à 5 à 6 kg et dans des emballages larges pour éviter une réaction chimique accélérée.
- Étendre avec une tâloche dentée avant 25 minutes qui représente le temps ouvert du produit, il peut s'appliquer au rouleau.

Si nécessaire vous pouvez armer l'application le produit avec FIBRAIS 150 ou FIBRAIS 300 en posant la fibre depsui le point les plus bas jusqu'au plus haut et en superposant entre elles sur 3 à 5 cm.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

- Vous devez prendre en compte qu'en imperméabilisant il faut une préparation préalable correcte du support, pour recevoir l'imperméabilisation de paremetn verticaux vous devez aussi assurer l'imperméabilisation correcte des sorties d'eaus et autres points singuliers qui doivent être totalement imperméabilisés et étanches.
Répéter l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à compléter une consommation de minimum 2kg/m2 en laissant sécher entre couche et couche 36 heures.

Nettoyage

Avec notre Diluant Epoxy (lorsqu'il n'est pas sec), après par moyen mécaniques.

Fiche technique

Densitécomposant "K": 1,40 Kg./Lt. ± 0,05
componente "J": 1,55 Kg./Lt. ± 0,05

Viscositécomposant "K": 7.000 ± 3.00mPa.s
componente "J": 35.000 ± 15.000mPa.s

Adhérence> 2 N/mm2

Couleur(s)couleur rouge tuile

Temps ouvert20 minutes a 20ºC

Température de servicede 8 a 25ºC

Extrait sec> 92%

Résistance à la compression> 60 N/mm2

Résistance à la flexion> 25 N/mm2

Résistance à l'abrasion70 mg (CS 10/1000/1000) (8 jours 23ºC) (Taber/DIN 53109)

Teneur en humiditédu support < 4%

Performance

2 kg/m2

Stockage

2 ans, dans leurs emballage originaux et bien fermés conservés dans un lieu frai et sec.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: