LASTOIS PVC SG-FV, MEMBRANE IMPERMÉABLE DE PVC PLASTIFIÉ ARMÉE D'UN VOILE DE FIBRE DE VERRE



Descriçao

Application

Dans l'imperméabilisation des toitures. Dans l'imperméabilisation des zones périphériques exposés à l'intempérie. Zones de haute résistance au poinçonnage.

Modes d'application

Avant l'extension de la membrane, les profils collés sont fixés mécaniquement à la fois dans le plan horizontal et dans la face verticale. Dans le plan vertical, le profil est fixé de sorte que la membrane s'élève d'au moins 20 cm sur la surface de la chaussée. Une bande de la membrane est soudée au profil de la face verticale et se chevauche et se soude sur la membrane dans le plan horizontal. Il est recommandé d'utiliser des profilés laminés avec la section appropriée en fonction de la position .

- Le profil est correctement scellé avec du mastic polyuréthane Lastois Pol.
- Les tôles sont soudées sur les profilés laminés de sorte que leur fixation est cachée.
- La membrane est placée librement sur le support et dans la direction perpendiculaire à la ligne de pente maximale.
- La soudure entre les feuilles est réalisée avec un chalumeau à air chaud. Les chevauchements doivent être d'au moins 5 cm.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

- Pour vérifier les soudures, un contrôle physique sera effectué en utilisant une aiguille en métal émoussée, et en le faisant passer le long de l'articulation.
- Pas plus de trois feuilles doivent être jointes en un seul point.
- Si des dilatations susceptibles d'affecter la membrane sont prévues, une membrane de séparation géotextile Punzonais sera utilisée.
- Évitez de projeter de la mousse de polyuréthane directement sur l'étanchéité.
- En cas de réhabilitation, les incompatibilités chimiques avec l'ancienne imperméabilisation à base de membrane d'asphalte, les mastics modifiés à base de goudron, seront prises en compte, et une élimination totale pourra être nécessaire.
- Une attention particulière devrait être accordée aux points singuliers.

Nettoyage

Non applicable

Fiche technique

Réaction au feuE EN 13501-5

Allongement à la rupturelongitudinal > 200 % EN 12311 Méthode A

Allongement à la rupturelongitudinal > 200 % EN 12311 Méthode A

Résistance à la déchirure longitudinale> 160 N EN 12310-2

Résistance à la déchirure transversale Résistance> 160 N EN 12310-2

Résistance aux chocs> 500 mm EN 12691

Résistance à la charge statique> 50 KG EN 12730 Methode B

Flexibilité à froid< - 30ºC EN 495-5

Performance

1m2 /m2

Stockage

Conserver dans un lieu frais et sec, les rouleaux doivent être parallèles enter eux et jamais croisés dans leurs emballages originaux.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: