POLIESTER N, RÉSINE DE POLYESTER NONSATURÉ

Descripción

Application

Dans le construction des éléments combinés avec fibre de verre, comme imperméabilisation de terrasses et cheneaux. Pour stratification manuelle ou projection et pour travaux de d'injection et presse.

Modes d'application

Homogénéiser bien le contenu de la base pour procéder au mélanger du catalizeur.
- Mélanger la résine et le catalyseur totalement, avec un agitateur mécanique ou manuel et de forme énergique.
appliquer une couche de poliester N, renforcer avec fibrais 300 par impregnation avec une seconde couche de résine.
Après 24 heures appliquer une dernière couche de poliester jusqu'à couvrir et boucher les pores totalement.
Pour le cas de cheneaux couper la fibre de la meme longueur que celle ci.(éviter les chevauchement)
Réaliser le mélange en quantités petites, car le produit doit être employé dans les 15 minutes après il réticule et deviens inutilisable.
- Prendre en compte les hautes températures qui diminuent ce temps de travail.

Nettoyage

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Lorsque le produit est frais avec de l'acétone ou une fois sec avec SAPAIS et moyens mécaniques.

Fiche technique

Densité1,10 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºC.

Contenu solide en volume68 (+-) 1

Point d'inflation+35ºC approx. (DIN 51755)

Résistance à la traction77 N/mm2 (sans renfort) (DIN 53455)
145 N/mm2avec renfort)

Résistance à la flexion77 N/mm2 (sans renfort) (DIN 53455)
145 N/mm2avec renfort)

Ellongement à la cassure2,5%

Température de chantier+74ºC(ISO 75A)

Module élastique en flexion4300 N/mm2

Module élastique en traction7100 N/mm2

Performance

2 kg par m2 en deux couches de 500 microns.

Stockage

1 an dans son emballage original, bien fermé, et dans un lieu sec et frais.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: