TELA ASFALTICA, FEUILLE BITUMINEUSE AVEC ARMATURE CENTRALE DE FILM POLIESTER



Description

Rouleau asphaltique bitumineux avec armature centrale en voile de fibre de verre, protégé des deux côtés par un film de polyethylène. Poids moyen entre 3 et 4 kg/m2 et dimensions de 12x1m et 10 x1m respectivement. Il est recommandé passer un primaire avec EMULAIS ou LASTOIS IN.

Application

- Comme feuille inférieure comme membranes imperméabilisante monocouche améliorés pour l'imperméabilisation de terrasses avec protection lourde adhéré (membrane PA-6 et PA-9 selon norme UNE 104-402/96) et autoprotégé adhéré (membrane GA-1 selon norme UNE 104-402/96)
- Comme feuille inférieure comme membrane imperméabilisante monocouche amélioré pour l'imperméabilisation de terrasses avec protection no adhérente ou flottante (membrane PN-1 et PN-8 selon la norme UNE 104-402/96)
- En tant que couche sacrifié qui sert à augmenter la masse des membranes monocouches et améliorer l'adhérence au substrat.

Modes d'application

Appliquer un primaire type EMULAIS ou LASTOIS IN appliqué avec rouleau ou pinceau, sur toute la superficie à adhérer et sur bordures périmétrales, etc.
-Une fois le primaire sec placer les feuilles asfaltiques en commençant par le bas de la pente.
- Placer au chalumeau, avec un chevauchement minimal de 8 cm aussi bien longitudinalement que transversalement

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-Cette feuille ne peut pas rester directement exposé à l'intempérie.

Nettoyage

Les outils utilisés doivent se nettoyer avec DISOLUAIS N

Fiche technique

Masse nominale4,0 kg/m2

Épaisseur3,3 mm

Stabilité dimensionnelle à haute température< 0,6 % UNE-EN 1107-1

Réaction au feuE

Étanchéité à l'eaupasse UNE-EN 1928

Résistance à la traction longitudinale600 +/- 200 N/5 cm

Résistance à la traction transversale400 +/- 150 N/5 cm

Allongement à la rupturelongitudinal 45 +/- 15% UNE-EN 12311-1

Allongement à la rupturetransversal 45 +/- 15% UNE-EN 12311-1

Résistance aux chocs> 1000 mm UNE-EN 12691

Résistance à la déchirure longitudinale220 +/- 40 N UNE-EN 12310-1

Résistance à la déchirure transversale Résistance220 +/- 40 N UNE-EN 12310-1

Flexibilité à basse température< -5 °c

Performance

1 m2 par m2, plus chevauchement des soudures

Stockage

En vertical et sur une seule hauter durant un an, dans ses rouleaux originaux bien fermés dans un lieu frais et sec

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: