



# TEAIS IMPERCEM, MORTIER A BASE DE CIMENT BICOMPOSANT POUR IMPERMEABILISATION



## Description

Mortier cimenteux élastique pour imperméabilisations. TEAIS IMPERCEM est un imperméabilisant à base de ciment, arides spéciaux, adjuvants et polymères en dispersion aqueuse.

S'utilise dans l'imperméabilisation de murs de béton, terrasses de petites dimensions, plateaux de douche, revêtement imperméable de surface de béton soumises aux agressions externes, etc.

## Application

TEAIS IMPERCEM s'applique aux murs de béton, aux terrasses de petite taille, aux balcons, aux douches, aux revêtements étanches pour surfaces en béton soumis aux agressions extérieures telles que les sels de déglaçage, des environnements en présence de sulfates, chlorures, étanchéité des piscines. Également utilisé comme adhésif en céramique, pour les faillances et les mosaïques dans les salles de bain et piscines, pour la fixation de plateau de douche, etc.

### Modes d'application

Mélanger le composant en poudre avec le composant liquide manuellement ou mécaniquement avec un agitateur électrique à faible vitesse pour éviter

l'incorporation de l'air dans le mélange jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.

-La proportion du mélange est 1 litre du composant liquide pour 2 kg du composant en poudre.

-Etaler le mélange avec une taloche sur la surface préparée avec couche d'une épaisseur maximum de 2 mm.

-Il est possible d'appliquer une seconde couche lorsque la première couche s'est durcie.

-Il est possible de placer une maille TEAIS 5 ou TEAIS 5 PLUS dans les microfissures.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



-Après l'application, laisser passer au moins 24 heures de séchage (sous de bonne conditions climatiques).  
-Il est possible d'appliquer directement, le revêtement , en plaçant ces dernières avec une colle en fonction de ses propriétés (Généralement CECOISFLEX ou TEAIS IMPERCEM si l'exigence est supérieure  
-Utilisé comme adhésif il s'applique au moyen d'une Utilisé comme adhésif il s'applique au moyen d'une taloche denté fine sur la couche préalablement appliquée est une fois sèche, placer les pièces de la même façon qu'une colle carrelage.  
- Prenez soin de bien nettoyer les outils avant séchage pour éviter un nettoyage par voies mécaniques  
- Dans le cas d'execution de système étanches il faudra tenir en compte tout les éléments comme les éléments singuliers, murs verticaux,etc. De façon à réaliser une application continue  
- Dans le cas de la réalisation d'un plateau de douche vous devez préparer le support pour recevoir l'imperméabilisant en incluant les murs verticaux pouvant même réaliser l'imperméabilisation de tout le mur vertical et déterminer les endroits à fibrer ou non. Vous pouvez ensuite placer le carrelage avec le même matériel ou un ciment colle du type de CECOISFLEX

## Nettoyage

Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau pendant que le produit est encore frais.

## Fiche technique

DensitéDensité du mélange 1,7 kg/l

Couleur/sCouleur du mélange;gris

Proportion du mélange2 parts en poudre, 1 part en liquide

Adhérence1 N/mm<sup>2</sup>

Température de chantier8 a 30 °C

## Performance

3 a 4 kg/m<sup>2</sup>

## Stockage



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Deux ans dans son emballage d'origine, à l'abri des intempéries et non soumis aux changements brusques de température.

# Sécurité



## Indications de danger:

H302: Nocif en cas d'ingestion.

## Conseil de prudence:

P264: Se laver soigneusement après manipulation.

P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P301+P312: EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P330: Rincer la bouche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale