



LASTOIS POLIMERICO, SYSTÈME BI-COMPOSANT POUR L'IMPERMEABILISATION ET LE COLLAGE ÉLASTIQUE



Descrição

Adhésif et imperméabilisant bi-compom sant, spécial pour divers travaux de collage et imperméabilisations dans les chenaux, piscines, collages de matériaux de différents coefficients de dilatation, collage et imperméabilisation de terrasses et balcons, etc.

Application

Lastois Polimerico appliqué dans le cas d'une imperméabilisation : le produit est adéquat pour imperméabiliser des piscines, aussi bien en réparation comme sur du neuf, sur supports de béton ou sur revêtement vitraïque ou céramique. Dans l'imperméabilisation de caniveaux de tous types, grâce à son excellente thixotropie. Dans l'imperméabilisation de terrasses ou balcons, permettant la réalisation d'une couche imperméable et pour coller le revêtement qui s'utilise comme terminaison. Il convient aussi pour le placement de pelouse artificielle.

Lastois Polimerico appliqué comme adhésif : Le produit est bien adapté pour le collage résistant et élastique de différents matériaux tels que la pierre, le béton, le métal, le bois, revêtements de sol en caoutchouc, le bois, sur divers substrats tels que le béton, mortier, tuiles, etc.


Modes d'application

Préparation du produit



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Mélanger chaque composant séparément avant de les mélanger
- Ajouter le mélange selon les proportions de ceux-ci, le mélange est réalisé manuellement ou mécaniquement avec mélangeur à faible vitesse (300 à 400 rpm).
- Pour une utilisation comme adhésif incorporer en tant que composant C formé par Arcuais 200, la proportion de 1: A + B; C. 0,5 en poids.

Application comme adhésif:

Pour appliquer l'adhésif, incorporer la charge C dans les proportions indiquées.

- Appliquer sur le support à coller à l'aide d'une spatule crantée, n'appliquer pas plus de produit que vous pouvez revêtir en 15 minutes (20°C).
- Placer les pièces en appuyant suffisamment.
- Procéder une fois sec, au jointolement des pièces selon les besoins de chaque application.

Colle pour la pose de gazon artificiel:

- Comme un adhésif pour placer le gazon artificiel, appliquer dans les zones de chevauchement à l'aide d'une spatule ou une truelle en acier.
- Appuyez sur pour laisser les pièces bien-placés dans leur position finale.

Application comme étanchéité sur les terrasses ou balcons:

- Si certains supports poreux appliquer le primaire Impridur.
- Appliquer Lastois Polimérico sur le support avec une taloche en acier inoxydable, de forme continue, et laisser sécher. La couche devra être homogène et aura au moins 1 mm d'épaisseur.
- Si vous souhaitez effectuer le collage a posteriori sur ce support, incorpore la charge minérale C et appliquer le produit avec une taloche crantée, en faisant le placement dans le temps ouvert de l'adhésif et ne devrait donc pas mélanger plus de produit que l'on peut utiliser dans les 15 à 20 minutes (20°C)
- Vous devez terminer l'imperméabilisation dans les unions avec les faces verticales, et il est souhaitable que les points singuliers d'étanchéité soit armés avec Fibras 150.

Application comme une étanchéité dans les piscines:

- Sur certains supports peu poreux appliquer une couche de Impridur.
- Appliquer une première couche de polymère Lastois Polimérico avec une taloche d'acier sur une épaisseur homogène, cette couche peut être armée avec Fibras 150.
- Puis, une fois la première couche sèche, appliquer une deuxième couche de Lastois Piscinas avec une taloche d'acier inoxydable, cette couche doit couvrir complètement la fibre de verre Fibras 150.
- Comme finition de ce système appliquer deux couches de Pistais afin de protéger l'étanchéité et de fournir une finition adaptée à la piscine.
- Si vous voulez une finition grésite, il est placé dans la couche en frais de Lastois Piscinas.
- En cas de petites fissures, nous recommandons de placer une double armature (Tejais 5) si les fissures sont plus grandes que 1 mm d'ouverture utiliser le système Grapais.
- Les bords doivent être arrondis en faisant un rebord arrondi avant d'appliquer l'étanchéité.

Application d'imperméabilisant sur les gouttières:

- Appliquer à la taloche d'acier sur une ou deux couches, en fonction de l'état de la gouttière.



- Si le support nécessite des réparations, il faut que l'étanchéité soit armée avec Fibras 150, et que l'armature soit complètement recouverte par la seconde couche de Lastois Polimérico.
- Lastois Polimérico se présente en gris, et si nécessaire de couleur différente peut être peint avec Poliuretano 80/20.

Nettoyage

Les outils sont nettoyés frais avec notre dissolvant Époxy, une fois durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

Fiche technique

Couleur/sgris

DensitéComposant A: 1,19 kg/lt

DensitéComposant B: 1,10 kg/lt

Adhérence > 2 N/mm²

Proportion du mélange 54 A: 46 B

Résistance à la compression > 60 N/mm²

Résistance à la flexion > 25 N/mm²

Temps ouvert 20 minutes à 20°C

Temps de séchage 24 heures à 20°C et 65% HR

Température de chantier > 8°C y < 25°C

Performance

De 1 à 2 kg/m² selon utilisation

Stockage

Deux ans dans leur emballage d'origine protégées des intempéries et stockés dans un endroit frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

