



LASTOIS TRANSI-PU, Membrane de polyuréthane monocomposant imperméable d'application liquide et transitable.



Descripción

Membrane de polyuréthane monocomposant imperméable liquide, hautement élastique, application et séchage à froid pour imperméabilisation. Idéale pour l'imperméabilisation de toitures, balcons, et terrasses. Facile à appliquer, résistante à l'eau stagnante, facile à réparer, hautement adhérent à diverses superficies, transpirable. Couleurs gris, tuile, blanc.

Application

Imperméabilisation de terrasses, balcons, zones transitables, maintenance et reimperméabilisations sur divers supports, comme carrelages, pierre, bois, etc.

Modes d'application

Mélanger avec intensité avant d'utiliser le produit.

- Il faut appliquer un primaire préalablement pour obtenir une adhérence correcte. Le primaire peut être Imprimur ou Lastois Impri-PU.
- Verser le produit sur le support à imperméabiliser et l'étendre avec un rouleau jusqu'à recouvrir toute la superficie.
- En zones singulières, changement de direction, etc. Il est recommandé de renforcer avec un voile de fibre de verre, type Fibras 150, imprégné bien le produit frais.
- Après 12 heures et avant 36 heures appliquer une autre couche, pour l'application de la 3ème (jusqu'à compléter les 2kg/m²) attendre 12 heures et moins de 36 heures. Dans le cas de passer plus de 36 heures



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



appliquer un primaire entre couches.

- il est recommandé d'appliquer une armature avec un voile sur toute la superficie, en superposant de 10 à 15 cm les pièces.

- La température d'application doit être entre les 5°C et les 35°C.

- Ne pas appliquer par couches de plus de 600 grs.

- L'humidité importante peut porter préjudice à l'application.

- Pour une finition colorée appliquer une ou deux couches de Lastois Top-PU.

- En superficies transitables il faut prendre en compte que le système peut être glissant sur support humides, c'est pourquoi il est recommandable d'incorporer des particules anti-dérapante lors de la couche de finition.

Nettoyage

Le nettoyage des outils se réalise avec Dissolvante PU Universal

Fiche technique

Élongement à la cassure 900 +/- 80 ASTM D 412

Perméabilité à la vapeur d'eau 25,8 +/- 4,4 grs/m²/jours ISO 9932:91

Adhérence au béton > 2,0 N/mm² ASTM D 903

Réaction au feu B2 DIN 4102-1

Temps de séchage pour transit de personne 12 heures

Temps de séchage séchage total 7 jours

Performance

2 kg/m²

Stockage

9 mois dans ses emballages originaux, sans ouvrir. Protégés de l'intempérie et conservés dans un lieu frais et sec.

Sécurité



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón


15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Indications de danger:

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P301+P310: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P304+P341: EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P314: Consulter un médecin en cas de malaise.

P331: NE PAS faire vomir.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH204: Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

