



## Descripción

Peinture synthétique à l'eau, de haute qualité, pour la finition optionnelle de sols à base de ESLURRIS synthétique ou asphaltique. Il peut être aussi appliqué sur béton et asphalte, sur pistes sportives, garages, promenades, etc. Résistant à l'intempérie. Couleurs Rouge et verts.

## Application

### Comme peinture de finition de ESLURRIS Modes d'application

Bien homogénéiser le contenu de l'emballage en le mélangeant manuellement ou avec une mélangeuse électrique de faible révolution 300 à 500 rpm,

- Appliquer avec un pinceau, rouleau ou au pistolet en une seule couche fine.
- Laisser sécher complètement et appliquer une seconde couche. Le temps de séchage est d'environ 12 heures à 20°C et 65% d'HR.
- Le support d'application doit être complètement sec, libre de poussière ou particules non-adhérés.
- Ne pas appliquer par prévisions de pluies, gel ou vents forts.

## Nettoyage

Avec de l'eau propre en abondance le produit est frais, une fois durci le produit doit peut retirer uniquement mécaniquement

# Fiche technique

Densité 1,38 Kg./Lt.  $\pm$  0,05

Viscosité 30.000  $\pm$  10.000 mPa.s

Solubilité Soluble en eau

Température de chantier de 8 à 25°C

Sec au toucher 1 Heure à 20°C/65% de H.R.

Couleur/s Rouge et vert et autre sur commande.

## Performance

5 m<sup>2</sup> par kg et par couche, selon l'absorption.

## Stockage

2 ans dans son emballage original, bien fermé, sans expositions à des températures extrêmes et protégés de l'intempérie.

## Sécurité

## Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

