

TRADUR, DURCISSEUR MINERAL COLORE POUR REALISATION DE SOLS EN BETON



Description

Produit en poudre pour durcissement superficiel de sols. S'applique sur la dalle en béton fraichement coulé à raison de 2 à 3 kg par m2. une fois lissé, appliquer une couche de LACURIS au moyen d'un pulvérisateur. Pour d'autres couleurs consulter le nuancier.

Application

Parkings et garages. Entrepôts. Zone de chargement et de déchargement. Magasins, zones commerciales, zones piétonnes d'utilisation intensive, les rues, les places, les cours de récréation, etc. **Modes application**

Sur le béton coulé récemment, saupoudrer TRADUR de manière uniforme, en lissant par voie mécanique ou manuelle.

- -Il faut ensuite appliquer LACURIS liquide afin de retenir l'humidité, contrôler la formation de poussière et accroître le durcissement superficiel.
- -Après un délai de 24 heures, les joints de retrait sont formés en coupant en 4 mm par 50 mm de profondeur, en utilisant des disques en verre, en laissant des quadrillages de 4 x 4 m.
- -Finalmente se sellan las juntas con LASTOIS 10.

Nettoyage

Avec de l'eau propre.





Fiche technique

Densité1,40 ± 0,05 g/cc.

Température de chantierde 5 a 35°C

Couleur/sGris, rouge et vert et autres sur commande

% solides en poids Moins de 4950 mg (UNE 48.250-92/ASTM D-4060) Abrasímetro Taber H-22/1000 g/1000 cycles

Performance

De 2 a 3 kg par m2.

Stockage

Deux ans, dans leurs sacs originaux, bien fermés et protégés des intempéries.





Email.: desarrollo@teais.es