DUREPOX AUTONIVELANTE, MORTIER AUTONIVELLANT EPOXI-CIMENT POUR REPARATIONS

Description

Mortier époxy de trois composants spécial pour les réparations de sols.
Approprié pour les trottoirs, les marches, les rampes, les zones de chargement, zones industrielles exigeant de fortes résistances et une mise en oeuvre rapide.

Application

Durepox Autonivelant est idéal pour la réparation de pavés industriels, les marches, zone de chargement et déchargement, les quai, les pavés qui requièrent une grande résistance et et un bon cycle de vie. Comme les barrières temporaires d´humidité avant lápplication du revêtements en pavés qui n´ont aucune barrière de vapeur et qui sont contre la terre. Comme couche de nivellation pour l´application du revetements de résine, vinylique, sol en bois, pour sa rapide mise en service.

Modes d'application

Il faut bien homogénéiser chaque composant.
-Mélanger composants A et B dans un grand récipient.
-Incorporer le composant C lentement en agitant pour bien uniformiser le mélange.
-Mélanger manuellement ou par voie mécanique avec un agitateur électrique à faible vitesse avec une truelle hélicoïdale.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-Ne pas appliquer à des températures inférieures
à 10ºC ni supérieures à 30ºC.

Nettoyage

Les outils se lavent avec beaucoup d´eau avant que les materiels ne sèchent, une fois endurcie, on peut le retirer seulement par des moyens mécaniques.

Fiche technique

Densitédu mélange 1,95 kg/lt

Proportion du mélangeA:4,5 B:23 C:72,5

Temps ouvert20 minutes à 20ºC et 75%HR

Résistance à la compression7 jours 35 N/mm2

Résistance à la flexion7 jours 10 N/mm2

Résistance à la compression28 jours 45 N/mm2

Résistance à la flexion28 jours 12 N/mm2

Absorption d'eauW= 0,02 kg/m2 x h (DIN 52617)

Adhérence> a 4,0 N/mm2 (EN 13892-8)

CompositionMortier époxi ciment

% solides en poids11 cm3/50 cm2 y 2,4 mm (Abrasión Böhme) (EN 13892-3)

Epaisseurde 1,5 a 3 mm

Performance

1,8 kg/lt

Stockage

1 an dans son emballage d´origine, bien fermé, stocké a température modéré et a l´abri des intempéries.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: