



## Descripció

Mortier époxy de trois composants spécial pour les réparations de sols.

Approprié pour les trottoirs, les marches, les rampes, les zones de chargement, zones industrielles exigeant de fortes résistances et une mise en oeuvre rapide.

## Application

Durepoxy Autonivelant est idéal pour la réparation de pavés industriels, les marches, zone de chargement et déchargement, les quai, les pavés qui requièrent une grande résistance et et un bon cycle de vie. Comme les barrières temporaires d'humidité avant l'application du revêtements en pavés qui n'ont aucune barrière de vapeur et qui sont contre la terre. Comme couche de nivellation pour l'application du revêtements de résine, vinylique, sol en bois, pour sa rapide mise en service.

## Modes d'application

Il faut bien homogénéiser chaque composant.

- Mélanger composants A et B dans un grand récipient.
- Incorporer le composant C lentement en agitant pour bien uniformiser le mélange.
- Mélanger manuellement ou par voie mécanique avec un agitateur électrique à faible vitesse avec une truelle hélicoïdale.

-Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ni supérieures à 30°C.

## Nettoyage

Les outils se lavent avec beaucoup d'eau avant que les materiels ne sèchent, une fois endurcie, on peut le retirer seulement par des moyens mécaniques.

## Fiche technique

Densité du mélange 1,95 kg/lt

Proportion du mélange A:4,5 B:23 C:72,5

Temps ouvert 20 minutes à 20°C et 75%HR

Résistance à la compression 7 jours 35 N/mm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion 7 jours 10 N/mm<sup>2</sup>

Résistance à la compression 28 jours 45 N/mm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion 28 jours 12 N/mm<sup>2</sup>

Absorption d'eau  $W = 0,02 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}$  (DIN 52617)

Adhérence > a 4,0 N/mm<sup>2</sup> (EN 13892-8)

Composition Mortier époxy ciment

% solides en poids 11 cm<sup>3</sup>/50 cm<sup>2</sup> y 2,4 mm (Abrasión Böhme) (EN 13892-3)

Epaisseur de 1,5 a 3 mm

## Performance

1,8 kg/lt

## Stockage

1 an dans son emballage d'origine, bien fermé, stocké à température modérée et à l'abri des intempéries.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

