DURIMPRES REHABILITACION, MORTIER PREDOSES POUR BÉTONS IMPRIMES EN COUCHE FINE

Descripción

Mortier prédosé et coloré spécialement pour la réalisation de sols imprimés en couche fine (15 a 20 mm).

Application

Sur les bétons imprimés en couche fines de 1,5 a 2 cm d´épaisseur pour appliquer sur les supports en béton ou aussi sur les bñetons imprimés existant qui doivent être rénover

Modes d'application

DURIMPRES REHABILITACION est mélangé avec 18% d'eau pour obtenir une consistance pâteuse et homogène.
-Etaler la masse dans une couche entre 1.5 et 2 cm d'épaisseur en fonction du moule en caoutchouc à utiliser.
-Utiliser une truelle pour laisser la superficie lisse.
-Appliquer le démoulant DESPOL.
-Poser les moules en exerçant de la pression jusqu'à obtenir une texture.
-Laisser sécher après l'application.
- Les joints de retrait du pavement peuvent être marqués préalablement avec des profilés en plastique ou être coupés

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

au jour suivant lorsque le pavement possède la résistance appropriée pour être coupé avec une machine.
-Laver avec de l'eau à pression pour enlever les résidus des démoulants.
-Une fois sec, protéger avec RESIMPRES A ou RESIMPRES D.

Nettoyage

Avec une quantité d´eau importante pendant que le matériel est frais, une fois endurcie, il est retirable seulement par moyens mécaniques.

Fiche technique

Absorption d'eau17% aprox

Adhérence> 0,5 N/mm2

Densité de durcissement2,0 grs/cc

Densité en masse2,1 grs/cc

Densité en poudre1,4 grs/cc

Résistance à la compression> 250 kg/cm2 a 28 jours

Résistance à la flexion> 40 kg/cm2 a 28 jours

Rétention d'eau> 97%

Retrait< 0,1 %

Température de chantierde 5 a 30ºC

Performance

20 kg/m2 pour chaque cm de d'épaisseur

Stockage

Deux ans dans son emballage d´orgine a l´abri des intempéries et stocker dans un lieu frais et sec.