TEAIS-MICROCEMENTO, REVETEMENT A BASE DE MICRO CIMENT POLYMERE

Descripción

Teais-microcemento est un revêtement basé sur des polymères et ciments spéciaux qui possède une grande adhérence sur diverses superficies et une finition de grand effet décoratif. C'est un matériel particulièrement adapté pour le revêtement de sols, murs, meuble de cuisine, etc. La proportion de mélange est de 1:3, en poids résine:poudre.
(il est recommandé d'acheter un Kit Teais Microcemento pour réaliser un test de couleur et s'assurer que c'est la couleur souhaité)

Application

TEAIS Microcemento est un revêtement avec de grandes possibilités pour la décoration et le revêtement,au sol et sur les murs, peut être appliqués sur des carreaux de céramique sur les plaques de plâtre, meubles en contreplaqué, etc.
Pour les applications intérieures.

Modes d'application

Mélanger le composant liquide avec celui en poudre, dans la proportion de 3 parts de poudre pour 1 part de liquide.
- Mélanger manuellement ou à l?aide d?un agitateur à faible vitesse (300-400 rpm) en prenant soin de ne pas incorporer d'air.
- Ne pas mélanger plus de produit que celui utilisable en 10-15 minutes, en tenant en compte qu´à des températures élevées le temps ouvert se
réduit.
- Appliquer à la tâloche en acier inoxydable en donnant une première couche uniforme d´une épaisseur moyenne de 1 mm.
- Une fois la première couche sèche (selon la température) procéder à l'application de la deuxième couche, estimant que si la surface est trop sèche

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

ou, si plus d´une journée depuis le séchage de la première couche est passée il faudra humidifier la surface légèrement avec un pulvérisateur.
- La deuxième couche est également appliquée à la tâloche avec une épaisseur régulière d´environ 0,5 mm.
- La tâloche doit être très propre tout au long de l'application.
- Une fois la deuxième couche est sèche, le ponçage des bavures peut-être réalisé, durant le ponçage de l´eau apparaîtra sur la surface du
revêtement.
- Humidifier la surface avec de l'eau (pulvérisation), une fois que l´éclat à disparu appliquer le protecteur, PROTECTOR TEAIS-MICROCEMENTO.
- Il est possible d´appliquer une ou deux couches de protecteur, il est conseillé de faire un essai préalable, puisque la tonalité de TEAIS
MICROCEMENTO s´intensifie avec son application.
- Le support sur lequel le produit est appliqué doit avoir une bonne planimétrie, puisque la couche mince de TEAIS MICROCEMENTO ne permet pas
de faire des corrections planimétriques.
- Pour application sur ancien carrelage un nettoyage en profondeur doit être effectué, en enlevant toute trace de graisse, huile, particules détachées
ou tout ce qui pourrait compromettre l'adhérence.
- Si dans le cas d´un support avec ancien carrelage la zone de joints est visible, une couche de TEAIS BCR sur la couche de régularisation est
nécessaire (avant application de TEAIS MICROCEMENTO), de cette façon il n´y aura pas d´absorption et les joints ne se visualiseront plus.

Nettoyage

Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau pendant que le produit est encore frais, une fois durci peut seulement être enlevé mécaniquement.

Fiche technique

Densité en poudre0,848 +/- 0,05 kg/lt

Absorption d'eau30 +/- 5 %

Adhérence> 0,5 N/mm2

Densité en masse1,76 +/- 0,05 kg/lt

Temps ouvert15 min. à 20 ºC pour l'application de toute la quantité mélangé

Compositionciment, arides spéciaux, additifs et polymères

Température de chantierde 8 a 25ºC

Temps pour l'habilitation du trafic48 heures après application du protecteur

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Performance

1 a 2 kg m2 selon la texture du support.

Stockage

Un an dans l'emballage original, stockés dans un endroit frais, sec et à l'abri des intempéries.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: