REPOIS R, ENDUIT MONOCOUCHE CONTINUE DE FINITION GRATTÉ



Descrição

Revêtement monocouche continu de finition grattée. La mortier fraîs est appliquée avec une truelle sur le parement à revêtir. Aprés un délai compris d'au moins 8 heures et jusqu'à 24 heures, par rapport à la température ambiante, procéder au grattage avec une truelle spéciale. Couleurs: en fonction du nuancier.

Application

Utilisé comme revêtement pour application sur façade de maçonnerie. C'est le produit idéal pour la construction nouvelle en béton en conférant l'uniformité ainsi que pour les blocs en béton existants, briques etc. Il est approprié pour la restauration conventionnelle de paremetns en remplaçant le système traditionnel de peintures et revêtement plastique.

Modes d'application

Mélanger avec 19 ± 3% d'eau en poids, soit manuellement soit par voie mécanique (bétonnière, agitateur à faible vitesse etc).
Le mortier frais s'applique à l'aide d'une truelle sur le support, en fournissant une couche uniforme et lisse au moyen d'une règle. Poser les linteaux en laissant une distance maximum recommandée entre les joints comprise de 7 m en vertical et 2,5 m en horizontal. Laisser sécher un peu et utiliser une truelle spéciale dans un délai de 24 heures (en fonction de la température ambiante) pour obtenir l'effet gratté.
L'épaisseur minime de la couche d'enduit est comprise de 1 cm, 1.5 cm étant la moyenne.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

Absorption d'eau19 ± 3%

Densité de la poudre1,350 ± 0,05 g/cc.

Densité apparente1,750 ± 0,05 g/cc.

Densité après durcissement1,800 ± 0,05 g/cc.

Capillarité< 0,50% dans 60 minutes.

Rétention d'eau> 97%

Adhérence> 2,5 kg/cm2

Résistance à la compression> 80 kg/cm2

Résistance à la flexion> 35 kg/cm2

Couleur(s)gris, blanco, crema, castilla, ocre, rosa etc. (plusieurs tonalités en fonction du nuancier).

Réaction au feu

Performance

20kg et 22kg par m2 en cas de Blanco

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an, à l¡'abri de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P264: Se laver soigneusement après manipulation.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P333+P313: En cas d?irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international