



REVOGACAL, CIMENTAGE DE CHAUX TRADITIONNEL



Description

Cimentage de chaux traditionnel pour façade. Spécialement conçu pour la réhabilitation. Appliquer à la tâloche sur une épaisseur de 5 à 10mm. A postériori réaliser la finition souhaité. Couleur Blan, et autres sur commande.

Application

En réhabilitation et décoration, aussi bien en intérieur comme en extérieur. Pour la finition de façade il est convenable protéger avec REPAIS lorsque l'on souhaite obtenir une imperméabilisation totale. **Modes d'application**

Le produit se mélange avec un 20+/-2% d'eau, en poids. Laisser reposer 10 minutes, avant son application. Étendre le mortier de chaux sur le parement (doit être légèrement humidifié) avec tâloche, jusqu'à obtenir une épaisseur de 5 à 10 mm, en fonction du type de finition à réaliser. A postériori procéder au réglage, para la suite effecter une finition selon les différentes techniques courantes et d'usage dans les règles de l'art.

ne pas appliquer par température inférieur à 5°C ni supérieures à 35 °C
Si les températures sont élevées vous devez humidifier le support 24 heures après son application.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais, une fois dur éliminer par action mécanique.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

Composition Chaux aérienne, agrégats calcaires, silice contrôlé, pigments minéraux et adjuvants organiques et inorganiques.

Densité en poudre 1.15 gr/cm³ +/- 0.05

Densité en masse 1.95 gr/cm³ +/- 0.05

Absorption d'eau 20 ± 2%

Adhérence > 0,3 N/mm²

Résistance à la compression > 25 kg/cm²

Résistance à la flexion > 10 kg/cm²

Couleur/s blanc et autres sur commande

Température de chantier de 5 a 30°C

Performance

1,2 kg par m² d'apaisseur de 1mm.

Stockage

2 ans dans son sac original et bien fermé, conservé en lieu frais et sec



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

